

SIKAGARD® 681 PROTECTION

Imprégnation incolore pour sols et façades.

Présentation

Le SIKAGARD 681 PROTECTION est une imprégnation prête à l'emploi à base de dérivés acryliques en phase solvant.
Couleur : incolore.

Caractères généraux

- Les surfaces traitées présentent un aspect mouillé ou satiné selon la nature du support.
- Permet d'obtenir une finition esthétique et uniforme.
- Protège les supports béton des agents atmosphériques agressifs et du gaz carbonique.
- Ravive les couleurs.
- Améliore la résistance aux taches (huile, graisse, etc.), dans le cas d'utilisation en sol.
- Facilite l'entretien et le nettoyage.
- Limite la prolifération des végétaux.
- Ne jaunit pas dans le temps.
- Compatible avec les mortiers de réparation SIKATOP et SIKA MONOTOP.

Domaines d'application

- Le SIKAGARD 681 PROTECTION s'applique en extérieur sur sols en béton préfabriqué ou coulé en place :
 - dallettes à granulats apparents,
 - pavés autobloquants,
 - béton désactivé ou sablé,
 - dalles à motifs.
- Sur sols en brique, pierre naturelle, lauze et d'une façon générale sur surfaces lisses, un essai préalable est recommandé.
- Le SIKAGARD 681 PROTECTION s'utilise pour la protection et l'esthétique des éléments verticaux en béton de tous type d'ouvrages :
 - bâtiments,
 - bâtiments industriels,
 - génie civil (ouvrages d'art, silos, châteaux d'eau, ...).

Caractéristiques physiques et mécaniques

- Densité : environ 0,9.
- Hors poussière après 30 minutes à 20°C.

Conditionnement

- Pot de 0,75 litre.
- Seaux de 3, 11 et 22 litres.

Stockage - Conservation

Le SIKAGARD 681 PROTECTION stocké en emballage intact à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité se conserve 3 ans.

Consommation	La consommation dépend de la porosité des supports. ■ Sur support béton : 2 couches d'environ 100 à 150 g/m² par couche. ■ Sur certains supports très fermés, une seule couche de 100 à 150 g/m² peut suffire. L'application par temps chaud ou sur support chaud peut entraîner une augmentation de la consommation.
---------------------	--

Mode d'emploi

Conditions d'application	Températures d'application (support, produit, ambiance) : de + 5°C à + 30°C.
---------------------------------	--

Matériel de mise en œuvre	Brosse, rouleau (poils courts 8 mm) ou au pistolet type Airless Dans ce dernier cas, diluer le SIKAGARD 681 PROTECTION avec 7 % de DILUANT C. Pression : environ 150 bars. Diamètre de la buse de 0,38 à 0,66 mm. Angle de pulvérisation de 50 à 80°.
----------------------------------	---

Préparation des supports	Le support doit être propre, dégraissé et exempt de poussière (un nettoyage à l'eau sous pression est recommandé). Le support doit être sec au moment de l'application. Dans le cas de bétons neufs, attendre 28 jours avant de traiter la surface. L'application sur mortiers SIKATOP ou MONOTOP s'effectuera après 7 jours. En cas de présence de végétaux, traiter au préalable avec du SIKA STOP MOUSSES.
---------------------------------	--

Mise en œuvre

- Homogénéiser le SIKAGARD 681 P avant utilisation.
- Le SIKAGARD 681 PROTECTION s'applique en général en 2 couches dont la première doit être de préférence appliqué au rouleau ou à la brosse. Eviter toute consommation excessive qui peut entraîner des désordres inesthétiques.
- Temps d'attente minimum entre couches :

Température	10°C	20°C	30°C
Délai	8 h	5 h	2 h

- Les surfaces doivent être protégées de la pluie pendant 1 heures après l'application (à 20°C).

Délai de remise en service	24 heures à 20°C.
-----------------------------------	-------------------

Nettoyage des outils	Utiliser le nettoyeur SIKADUR.
-----------------------------	--------------------------------

Restriction d'utilisation	Le SIKAGARD 681 PROTECTION n'est pas indiqué pour les terres cuites, grès, faïences et autres supports non absorbants. Le SIKAGARD 681 PROTECTION peut rendre certains sols glissants.
----------------------------------	--

Précautions	Le SIKAGARD 681 PROTECTION contient des liquides volatiles et inflammables. Il doit être utilisé en extérieur ou en milieu bien aéré. Consulter la fiche de données de sécurité accessible par Minitel 3613, code SIKASECUR ou sur internet http://www.sika.fr (services gratuits).
--------------------	--

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement utilisés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos recommandations. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraisons techniques. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»